

Tradical® H98

Chaux aérienne pure et naturelle

Chaux calcique éteinte CL 90 S • conforme à la norme EN 459 1.2.3

Définition et Domaine d'emploi

Tradical® H98 est une chaux calcique éteinte correspondant à la nouvelle norme européenne EN 459 1.2.3

Extrêmement pure et naturelle, elle est utilisée pour la formulation d'enduits, de mortiers et de badigeons, pour la réalisation de travaux de restauration et de conservation, en particulier sur monuments historiques.

Identification selon norme

Tradical® H98 s'utilise en conformité du DTU 26.1 chap.11 et annexes.

Les intervenants utilisant ce matériau doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine de la formulation de la chaux aérienne.

Stockage

En sac d'origine (20kg) et stockée à l'abri, la chaux Tradical® H98 peut être conservée 24 mois.

Conception des ouvrages et Mise en œuvre

En conformité avec les DTU et règles de l'art correspondant aux ouvrages à réaliser.

> La mise en œuvre des enduits, mortiers et badigeons confectionnés à base de Tradical® H98 se référera aux règles de l'art et DTU correspondant aux ouvrages à réaliser en sachant que les produits formulés à l'aide de cette chaux pure et naturelle nécessitent des conditions atmosphériques favorables (+ 8°C à + 30°C, humidité relative ≤ 70, éviter les périodes ventées et/ou pluvieuses).

> Les résistances mécaniques des ouvrages dépendent du savoir-faire des intervenants et du respect méticuleux des conditions météorologiques lors de la mise en œuvre.

Divers

• Contrôle

Les contrôles s'effectuent dans le cadre des conditions normatives définies dans l'EN 459.2.

• Garantie décennale

Dans le cadre de la PIB de l'entreprise.

Observation

Tradical® est également disponible sous forme de chaux vive en roche, Tradical® Q98 (livrée en fût plastique de 20 kg), pour les intervenants souhaitant pratiquer eux-même leur propre extinction en atelier.

Tradical® existe sous forme de pâte : Tradical® SL98 (LP20, LP12).